

2104 MURFIX

Versie 01.1

Omschrijving	: veegvaste muurverf voor binnen toepassing.
Bijzondere eigenschappen	: prettige verwerking, zeer goede dekking en heldere witheid.
Toepassing	: op muren, plafonds, metselwerk, steen en steenachtige materialen en op diverse soorten plaatmateriaal zoals hard- en zachtboard.

Basisgegevens : **bepaald bij 20°C en 65% RV**

Bindmiddel	: methylcellulose
Pigment	: helder witte, zeer fijne krijtsoorten
Viscositeit	: ca. 1,1 Pa. sec
Glans	: mat
Kleur	: wit
Soortelijk gewicht	: ca. 1.50 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: 56 gewicht%
Droogtijd	: stofdroog na ca. 30 minuten overschilderbaar na ca. 4 - 5 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: aanbrengen met kwast, roller of airless apparaat. Voor kwast- en rollerverwerking verdunnen met enige procenten water; voor airless verwerking. max. 10% verdunnen. Druk 120 - 150 bar Nozzle 0,018 - 0,021 inch Spuithoek 60°
Geadviseerde laagdikte	: droog: 55 - 110 micrometer = nat 100 - 200 micrometer.
Theoretisch rendement	: ca. 7 - 9 m ² per ltr. sterk afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

Overige gegevens

Dekking	: zeer goed
Vulling	: goed
Vloeijing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: kunststof emmers van 10 liter.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds.
Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010).

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl