

CETOL BL NATURAL MAT

Natuurlijke matte afwerking,
zeer duurzaam



Mooi en beschermend, alles in één. Eén-pot-systeem met een matte afwerking om de natuurlijke houten uitstraling van je buitenwerk langer goed en mooi te houden.



Deze geavanceerde technologie zorgt voor een optimale indringing van het hout, werkt van binnenuit en creëert een beschermende matte laag.

Belangrijkste eigenschappen

Één-pot-systeem
Behoud van natuurlijk houten uitstraling
Matte afwerking
Optimale bescherming tegen alle weertypes
Zeer goede indringing en hechting op hout, niet filmvormend.

TOEPASSING

Toepassing Als transparante afwerking op niet-maatvastе bouwdeleп van loof- en naaldhout.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|--|-----------|
| Deze gegevens hebben betrekking op de kleur: | Kleurloos |
| Dichtheid | 1,05 g/ml |
| Glansgraad | Mat |

| | |
|----------------------------|--|
| Vaste Stofgehalte | 28.5 vol.% = 32.06 gew.%. |
| Aanbevolen droge laagdikte | 13 micrometer = nat ca. 50 micrometer |
| VOS-EU-grenswaarde | cat A/e WB: 130 g/L |
| Vloeijing | Goed |
| Hechting | Zeer goed, ook onder vochtige omstandigheden |

..VERWERKINGSGEGEVENS

| | |
|----------------------------------|--|
| Verwerking Condities | Omgevingstemperatuur: 8 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. |
| Verwerking Methoden/ gereedschap | Kwast en roller |
| Theoretisch rendement | 15-18 m ² /liter (gebaseerd op aanbevolen laagdikte). Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. |
| Droging bij 20°C/65% RV | Stofdroog na: ca. 20 minuten. Kleefvrij na : ca. 2 uur. |
| Overschilderbaar | Overschilderbaar na: ca. 4 uur. |
| Verdunning % | Product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik. |
| Reiniging | Water |

..SYSTEEMINFORMATIE

| | |
|---|---|
| Kwaliteit van hout | Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatste uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen"). Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903. |
| Nieuw of kaal gemaakt hout (ambachtelijk systeem) | Vette houtsoorten ontvetten. Gronden met Cetol BL Natural Mat. Afwerken met twee lagen Cetol BL Natural Mat. |
| Behandeling op de bouwplaats | Eventuele gebreken bijwerken met Cetol BL Natural Mat. Schuren met Scotch Brite (geen kale kanten schuren). Afschilderen met één of twee lagen Cetol BL Natural Mat. |
| Hout, voorzien van intacte waterverdunbare beits | De intacte beitslagen afwassen met ammoniakwater en schuren (geen kale kanten schuren). Kleine gebreken bijwerken met Cetol BL Natural Mat. Afschilderen met één of twee lagen Cetol BL Natural Mat. |
| Hout, reeds behandeld; gebarsten beits of vernislagen | Alle oude lagen verwijderen door afbijten of door föhnen. Verweerd hout schrappen tot het blanke hout zichtbaar wordt. Zie voor de verdere systeemomschrijving "Nieuw of kaal gemaakt hout (ambachtelijk systeem)". |
| Opmerkingen | De duurzaamheid van een kleurloos systeem is minder goed dan dat van een getint product. Eerder onderhoud is in die situatie aanbevolen. Cetol BL Natural Mat niet direct toepassen op de volgende houtsoorten: Eiken, Merbau, Afzelia en Framiré. Bij hoge temperatuur (> 30°C) en wind verdient het aanbeveling de ondergrond met water te bevochtigen alvorens Cetol BL Natural Mat toe te passen. |

Dit om een te snelle aandroging te voorkomen.
Het verdient aanbeveling tijdens de bouw de horizontale delen af te dekken met plastic om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.

VEILIGHEID EN WETGEVING

| | |
|-----------------|---|
| Vlampunt | > 100°C. |
| Veiligheidsblad | Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad. |
| Opmerkingen | De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. |

ARTIKELGEGEVENS

| | |
|-------------------------|--|
| Houdbaarheid | In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar. Vorstvrij bewaren. |
| Verpakkingen | Bussen van 1 liter en 2,5 liter. |
| Beschikbaarheid kleuren | In vele transparante tinten via het Sikkens kleurenmengsysteem. De uiteindelijke kleur van Cetol BL Natural Mat wordt mede bepaald door de houtsoort waarop het product wordt aangebracht. |

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting,
Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Het eindresultaat in transparante producten is afhankelijk van de kwaliteit en de eigenschappen van de ondergrond, de houtsoort, de houtstructuur en het aantal aangebrachte verflagen. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.