

1000 DEVETAAL GRONDLAK A

Versie 01.1

Omschrijving	: luchtdrogende, vochtregulerende, overstaande primer voor buitentoepassing.
Bijzondere eigenschappen	: hoge dekkracht en uitstrijkvermogen. Door de speciale eigenschappen voor buiten zal, bij gebruik van Devetaal Grondlak A, de hierop aangebrachte toplaag minder snel verkrijten; Devetaal Grondlak A kan, indien in 2 lagen aangebracht, gerust 1 jaar overstaan; thixotroop karakter.
Toepassing	: primer op hout, geschikt om over te staan.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: alkydhars combinatie
Pigment	: rutiel titaandioxide indien wit; de basis TR is kleurloos
Viscositeit	: 150 sec. bij 20°C - Din 4, I.C.I.-rotothinner 8 Poises
Glans (na 1 maand \perp 60°)	: zijdeglans (20-45%)
Kleur	: wit en kleuren via Drost-kleurmix
Soortelijk gewicht	: wit: 1.35 g/cm ³ tot transparant 1.15 g/cm ³ (bij 20°C)
Vaste-stofgehalte	: ca. 73 gewicht% (wit)
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3 uur kleefvrij na ca. 6 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast, rol of spuit. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten
Geadviseerde laagdikte	: droog: 35 - 45 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 15 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: gedearomatiseerde koolwaterstof (ShellSol D40)

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Vloeïing	: uitstekend
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan
Verpakking	: wit 0,50 - 0,75 - 1 - 2,5 ltr, kleurmix P, D & TR 0,50 - 1 - 2,5 ltr

Opmerking : door een hogere dosering van colorants in de basissen D en TR wordt de doordroging iets vertraagd.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. g. primers Type SG. Max. 350 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl