

2200 DEVECRYL METALLIC**Versie 02.1**

Omschrijving	: moderne, decoratieve, waterverdunbare dispersie muur- en wandafwerking voor binnen en buiten.
Bijzondere eigenschappen	: onverzeepbaar, uitstekend verwerkbaar en goed reinigbaar.
Toepassing	: decoratieverf voor o.a. industriehallen, decoratieve muren, stand- en decorbouw, reclame-industrie, TV-, video- en fotostudio's en discotheken.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	: kunstharsdispersie
Pigment	: non-leafing aluminium pigment
Viscositeit	: ca. 1,0 Pa.sec
Glans	: zijdeglans
Kleur	: aluminium, ca. RAL 9006, eventueel aankleuring van de 14 RAL-parelmoerkleuren via de Drost kleurmengmachine.
Soortelijk gewicht	: ca. 1.05 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 48 gewicht%
Droogtijd	: stofdroog na ca. 2 uur kleefvrij na ca. 4 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: voor gebruik goed oproeren. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Devacryl Voorstrijk; poederende ondergronden behandelen met Devemur Fixeergrond (oplosmiddelhoudend). Vervolgens voorbehandelen met Alaska. Het mooiste metallic effect wordt bereikt op een ondergrond met structuur (bv. Alaska Fijnkwarts of Alaska Kwarts EW). Aanzetten en roller-overlappingsen kunnen door opdrijvend aluminium pigment, zichtbaar zijn (bij rol- of kwastverwerking) Applicatie tussen 7 - 25°C Spuitedruk Airless 85 - 120 bar Spuitzonozzle 0,018 - 0,021 inch Pneumatische spuitopening 1,5 - 2 mm, 3 tot 4 bar en verdunnen tussen 10 en 15% met water. HVLP: werkdruk 0,5 bar, spuitopening 1,8 mm. Kwast/roller, evt. verdunnen tot max. 5% water.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 64 - 74 micrometer = nat 130 - 140 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 6 - 8 m ² per ltr. (droog 50 µm) praktisch 7 m ² /ltr. (sterk afhankelijk van de ondergrond)

2200 DEVECRYL METALLIC

Versie 02.1

Verwerkingscondities : verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C
relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Verdunning : water

Reiniging gereedschap : water

Overige gegevens

Dekking : doorgaans in twee lagen een goede dekking

Vulling : goed

Vloeijing : goed

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking : 1 – 2,5 – 5 en 10 ltr.

Opmerkingen : het mooiste effect wordt gerealiseerd op plaatsen met veel (zon)licht en op een ondergrond met structuur.

Een verweerde Devecryl Metallic heeft aluminiumoxyde aan het oppervlak van de verffilm gevormd, dit kan spanning in de opvolgende nieuwe verflaag met zich meebrengen. Dit manifesteert zich met een craquelé effect in de nieuwe verflaag. Overschilderen met een spanningsarme verfkwaliteit is dan het advies. Spanningsarme buitenmuurverven zijn o.a. Devemur voor Buiten (221) en Develith (2404).

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. c. buitenmuren met minerale ondergrond.
Type WG. Max. 40 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Emmer verpakkingen : alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.

Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl