
2006 DEVEMUR FIXEERGROND Versie 01.1

Omschrijving	: fixeergrond op basis van een alkydhars met groot indringend vermogen. Hechtprimer
Bijzondere eigenschappen	: hechtprimer met snelle droging, prettige verwerking en zeer goede penetratie in ondergrond. Stabiliseert losse deeltjes (TiO ₂ , SiO ₂ , CaCO ₃ etc.) op de ondergrond (veegvast).
Toepassing	: op watergevoelige ondergronden zoals veegvaste muurverf en witkalklagen die geschikt gemaakt moeten worden voor toepassing van latex muurverf; toepasbaar zowel binnen als buiten.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 70% RV
Bindmiddel	: alkydhars met groot penetrerend vermogen
Pigment	: titaandioxide en geschikte vulstoffen
Viscositeit	: ca. 0,3 Pa.sec
Glans	: mat tot lage zijdeglans (niet filmvormend schilderen)
Kleur	: melkachtige ondertoon
Soortelijk gewicht	: ca. 1.15 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: 51 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 1 uur kleefvrij na ca. 2 uur overschilderbaar na ca. 8 - 10 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: aanbrengen met kwast of roller; eerste en eventueel volgende lagen nat in nat aanbrengen totdat de ondergrond verzadigd is en er net geen glimmende plekken ontstaan.
Theoretisch rendement	: zeer afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid vast te zetten lagen.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: terpentine
Reiniging gereedschap	: direct na gebruik met terpentine

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag : in gesloten verpakking min. 1 jaar houdbaar: opslaan op koele, droge en brandveilige plaats

Verpakking : 0,75 en 4 liter.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. h. hechtprimers
Type SG. Max. 750 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl