

7200 DEVETAAL AFBIJT

Versie 02.1

Omschrijving : Een zeer pasteus krachtig afbijtmiddel zonder Methyleenchloride (dichloormethaan), NMP of D-limoneen, voor exterieur gebruik.

Bijzondere eigenschappen : De kleur van gangbare edele houtsoorten wordt niet aangetast.

Toepassing : geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten verfbeits en vernislagen buiten, op hout, metaal, steenachtige materialen etc. Devetaal Afbijt verwijdert snel en krachtig watergedragen- en alkyd coatings, sierpleisters, anti-fouling, vernissen, lijmen en graffiti van bijna alle oppervlakten. Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal (behalve aluminium). Bij het afbijten van natuurlijke houtsoorten treden geen verkleuringen op. Plastics zullen in het algemeen aangetast worden. Aanbevolen wordt om bij kunststof ondergrond vooraf te testen op een onopvallende plaats.

Basisgegevens : **Bepaald bij 20°C en 70% RV**

Soortelijk gewicht : ca. 0,99

Inwerktijd : gemiddeld van 15 tot 45 minuten. Afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen, kan het tot meerdere uren duren. Indien nodig behandeling herhalen.

Applicatiegegevens

Verwerking : Voor gebruik van Devetaal Afbijt delen die niet behandeld moeten worden afdekken, zodat deze niet worden aangetast. De loszittende verflagen vooraf verwijderen. Breng het afbijtmiddel met een kwast, roller of spatel in een dikke laag aan. Voor gebruik altijd eerst beginnen met een klein stukje om te testen. Bij gebruik van een kwast raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten worden door het afbijtmiddel aangetast. Nylon daarentegen wordt niet aangetast. Afbijtmiddel moet voldoende dik aangebracht worden, zodat deze laag dikker is dan de te verwijderen verflaag. Devetaal Afbijt, aangebracht op verf of pleisterwerk, zal inweken in de verf of het pleisterwerk, dus wanneer de verf of het pleisterwerk wordt verwijderd, zal ook het gebruikte afbijtmiddel verwijderd worden. Na het afbijten zal de verf of het pleisterwerk samen met de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen. In de praktijk zal er dan geen afbijtmiddel worden gemorst op de grond of op andere plekken. Wanneer er ruimte tussen de verflagen ontstaat kan een tweede behandeling nodig zijn, doordat de onderste verflagen niet worden aangetast. Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken. Opgeloste verf kan verwijderd worden met een schraper, een borstel of met een hogedrukspuit (60-90°C). Oppervlak grondig nawassen met water. Het is van groot belang bij buitengevels om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.

Reiniging : reinig gereedschap met (warm) water.

7200 DEVETAAL AFBIJT**Versie 02.1**

Theoretisch rendement : totaal afhankelijk van de verschillende soorten ondergrond

Verwerkingscondities : verwerkingstemperatuur: 5 - 25°C
relatieve luchtvochtigheid: n.v.t.

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag : in goed gesloten originele verpakking min. 1 jaar houdbaar.
Koel en droog in een goed gesloten bus opslaan.
Niet in de zon of bij verwarmingsbronnen opslaan.

Verpakking : ½, 1 en 2,5 liter

Opmerking : Het dragen van juiste veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril is aanbevolen. Adem de spray van de afbijt niet in. Wanneer Devetaal Afbijt in contact komt met de huid of de ogen, zorgvuldig spoelen met water. Afbijtmiddel is niet voor inwendig menselijk gebruik. Bij inslikken, raadpleeg een arts en neem het veiligheidsinformatieblad-7200 mee.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C – oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.

Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl