

1218 DROSTAL DB zijdeglans

Versie 01.1

Omschrijving	: luchtdrogende, dekkende, zijdeglanzende houtbeits (ademende grond- en dekverf).
Bijzondere eigenschappen	: goede vulling en dekking, vochtregulerend, thixotroop karakter, zeer gemakkelijk te verwerken en zeer goed dekkend.
Toepassing	: op alle houtwerk waar een vochtregulerend systeem gewenst is. Door de technische eigenschappen, grond- en dekverf ineen is Drostal DB-zijdeglans uitermate geschikt om te worden toegepast in meerjarige onderhoudssystemen.

Basisgegevens	: Bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: combinatie van diverse alkydharsen waaronder thixotrope hars.
Pigment	: rutieltitaandioxide, hoogwaardige kleurpigmenten en vochtregulerende toeslagstoffen
Viscositeit	: ca. 0.7 Pa/sec bij 23°C (na roeren/schudden)
Glans (reflectie $\perp 60^\circ$)	: door vochtregulering een zgn. zijdeglans tussen 30-60% G.U.
Kleur	: wit en de kleuren via Drost-kleurmix
Soortelijk gewicht	: 1,15 – 1,35 g/cm ³
Vaste-stof gehalte	: 60-70 gewicht% afhankelijk van de basis
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3,5 uur, kleefvrij na ca. 5,5 uur overschilderbaar na 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast: eerste laag verdunnen met max. 5% terpentine roller: eerste laag verdunnen met max. 5% terpentine Tweede en derde laag onverdund aanbrengen, ook bij kwast verwerking. spuiten: airless mix. 7% verdunnen, luchtspuit ca. 15% verdunnen. Niet verwerken boven een RV van 85% of hoger. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten. Bij lagere verwerkingstemperaturen door toevoeging van Devetaal AV alkydverharder, tevens te gebruiken als winterkwaliteit.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 35 - 45 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 12 - 15 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

1218 DROSTAL DB zijdeglans**Versie 01.1**

Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C. RV: maximaal 85%
Verdunning	: terpentine
Reiniging gereedschap	: terpentine

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: zeer goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan
Verpakking	: kleurmix 1 – 2,5 ltr

Opmerking	: glansverloop (reflectie hoek 60°) <u>Pastel kleuren</u> uitgaande van minimaal 3 lagen op kaal hout, varieert afhankelijk van de ligging, een aanvangsglans tussen 30-60 % lichtweerkaatsing. <u>Voltoon kleuren</u> uitgaande van minimaal 3 lagen op kaal hout, varieert afhankelijk van de ligging, een aanvangsglans tevens tussen 30- en 60%.
------------------	--

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C - oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
Verfrichtlijn 2004/42/EG bijlage II	: subcat. e. vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen. Type SG. Max. 400 VOS p/ltr. Fase II (1-1-2010)
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl