

## 0007 REVI YACHTLAK

Versie 01.0

---

<b>Omschrijving</b>	: klassiek gestookte jachtlak die géén synthetische bindmiddelen bevat.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: hoge, bolle glans en glansbehoud gedurende vele jaren. Uitstekende water- en weersbestendigheid. Tevens is er sprake van een goede combinatie van elasticiteit en krasvastheid.
<b>Toepassing</b>	: op houtwerk voor binnen en buiten zoals jachten, voordeuren, tuinmeubelen e.d.

---

<b>Basisgegevens</b>	: <b>bepaald bij 20<sup>0</sup>C en 65% RV</b>
<b>Glans</b>	: hoogglans
<b>Kleur</b>	: transparant
<b>Soortelijk gewicht</b>	: ca. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vaste-stofgehalte</b>	: ca. 54%
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog na ca. 3 uur kleefvrij na ca. 8-10 uur overschilderbaar na ca. 24 uur in water slijpbaar en overschilderbaar. Deze lak droogt minder snel dan de moderne synthetische lakken. Voor een optimaal resultaat moet worden voorkomen dat er tijdens het drogen stof in de laklaag komt.

---

### Applicatiegegevens

<b>Verwerking</b>	: kwast en roller.
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog: 30 - 35 micrometer = nat 60 - 70 micrometer.
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 14 m <sup>2</sup> per liter, is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
<b>Verdunning</b>	: terpentijn.
<b>Reiniging gereedschap</b>	: terpentijn
<b>Verfsysteem</b>	: Op nieuw hout dienen minstens 3 à 4-7 lagen te worden aangebracht. Voor de eerste laag dient de jachtlak met ca. 50% white spirit verdund te worden. Na het goed doordrogen van de eerste als de tweede laag, dienen deze lagen met water en waterproof schuurpapier geschuurd te worden. Alvorens de volgende vernislagen aan te brengen het slijppoeder goed afspoelen en het oppervlak drogen. Door deze bewerkingen (lagen) krijgt men de mooie diepe, bolle glans van het lakwerk.

Aantal lagen	% verdunning	Droging	Schuren
Laag 1	50%	24 uur	P220 droog
Laag 2	25%	24 uur	P220 droog
Laag 3	15%	24 uur	P220 droog
Laag 4 t/m 7	0-5%	24 uur	P400 nat

### Overige gegevens

<b>Vulling</b>	: goed
<b>Vloeiing</b>	: uitstekend
<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
<b>Verpakking</b>	: 0,25 en 0,75 ltr

### Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**ARBO categorie** : C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

**Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II** : subcat. i. performante eencomponentcoatings  
Type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl