

Pure by Flexa ColorLab® voorstrijk



Een dekkende, watergedragen voorstrijk voor binnen.

Toepassing:

Uitermate geschikt voor muren en plafonds binnen op nieuw (glad) pleisterwerk, gipsplaten, (bak)steen, schoon metselwerk en glasvliesbehang.

Producteigenschappen:

- Voor binnen
- Verhoogt dekkracht
- Uitstekende hechting
- Optimaliseert diepe intense kleuren
- Geschikt voor nieuw gestucte muren of gipsplaten

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	4 uur	2 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.
Mat.

Glansgraad:

Rendement: Ca. 8-10 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Hiernaast is er verf nodig om de verfröller te verzadigen voor een goede verwerking, alsook zal er steeds wat verf achterblijven in de verpakking.

Dit heeft invloed op het aantal m² dat nog per verpakking geschilderd kan worden. (Bij kleinere verpakkingen, zal dit een grotere invloed hebben op het rendement).

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast	Muurverfröller
Reinigen gereedschap:	Water	Water

Systeeminformatie:

(Onbehandelde) ondergrond:

De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.

Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, daarna glad schuren.

Gladde ondergronden grof opruwen en afnemen met een vochtige doek.

Nieuw stucwerk schuren met korrelgrote P120-180 en met een schone vochtige doek stofvrij maken.

Zuigende en/of poederende ondergronden, zoals (spuit)pleister of granol, voorbehandelen met Flexa Pure Voorstrijk.

Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.

Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.

Eén à twee lagen Flexa Pure muurverf aanbrengen.

Afwerking:

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.

Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Mengbaar in alle Flexa Pure kleuren en in vele andere gewenste kleuren.
Verpakking:	2,5 l.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344.

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfstreken niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.