

Glidden Alkyd Finish Gloss

Algemeen	
Omschrijving	Oplosmiddelarme, hoogglans aflak voor buiten
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 seizoenen toepasbaar • Snelle droging bij lage temperaturen • Goede weervastheid, ook in kustgebieden • Kras- en slijtvast
Toepassing	Voor- en aflak voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking.

Productinformatie	
Type bindmiddel	Polyurethaan alkydhars
Dichtheid	ca. 1,2 kg/dm ³
Vastestofgehalte	ca. 66 vol.%
Rendement	ca. 16 m ² /liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte
Glansgraad	Hoogglans

Verwerkingsgegevens			
Verwerkingsmethode	Kwast en verfrol.		
Verdunning	Product is gebruiksklaar. Bij lage temperaturen is verdunnen mogelijk met maximaal 2 vol.% terpentine.		
Aanbevolen droge laagdikte per laag	Droge laagdikte 40 µm Natte laagdikte 60 µm		
Droging	<table border="0"> <tr> <td>Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.16 uur</td> <td>Bij 5°C en 90% RV: Stofdroog: ca. 2,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.20 uur</td> </tr> </table> <p>Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.</p>	Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.16 uur	Bij 5°C en 90% RV: Stofdroog: ca. 2,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.20 uur
Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.16 uur	Bij 5°C en 90% RV: Stofdroog: ca. 2,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.20 uur		
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 0°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 40% en maximaal 90%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen		
Reiniging gereedschap	Terpentine		
Vlampunt	43°C		

Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	1 en 2,5 liter blik
Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.
Houdbaarheid	24 maanden