

Glidden Alkyd Finish Satin

| Algemeen | |
|-----------------------------|---|
| Omschrijving | Oplosmiddelarme, zijdeglans aflak voor buiten |
| Belangrijkste eigenschappen | <ul style="list-style-type: none"> • Eenvoudig verwerkbaar • Goede vloeijing • Goede dekking • Gemakkelijk reinigbaar • Kras- en slijtvast |
| Toepassing | Voor- en aflak voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking. |

| Productinformatie | |
|-------------------|---|
| Type bindmiddel | Polyurethaan alkydhars |
| Dichtheid | ca. 1,2 kg/dm ³ |
| Vastestofgehalte | ca. 65 vol.% |
| Rendement | ca. 16 m ² /liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte |
| Glansgraad | Zijdeglans |

| Verwerkingsgegevens | |
|-------------------------------------|--|
| Verwerkingsmethode | Kwast en verfrol. |
| Verdunning | Product is gebruiksklaar. Bij lage temperaturen is verdunnen mogelijk met maximaal 2 vol.% terpentine. |
| Aanbevolen droge laagdikte per laag | Droge laagdikte 40 µm Natte laagdikte 60 µm |
| Droging | Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min. 16 uur Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer. |
| Verwerkingscondities | Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 40% en maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen |
| Reiniging gereedschap | Terpentine |
| Vlampunt | 53°C |

| Overige informatie | |
|--------------------|--|
| Kleur | Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren |
| Verpakking | 1 en 2,5 liter blik |
| Opslag | Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen. |
| Houdbaarheid | 24 maanden |