

Glidden Aqua Spray Finish Satin

| Algemeen | |
|-----------------------------|--|
| Omschrijving | Watergedragen, verspuitbare zijdeglans aflat voor binnen |
| Belangrijkste eigenschappen | <ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijke verwerking door spuitapplicatie • Uitstekende vloeïing • Meeste kleuren in 1 laag dekkend • Snelle droging |
| Toepassing | Voor- en aflat voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking. |

| Productinformatie | |
|-------------------|--|
| Type bindmiddel | Alkydemulsie |
| Dichtheid | ca. 1,3 kg/dm ³ |
| Vastestofgehalte | ca. 38 vol.% |
| Rendement | ca. 5,5 m ² /liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte |
| Glansgraad | Zijdeglans |

| Verwerkingsgegevens | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Verwerkingsmethode | Spuiten met Airmix: Spuitopening 0,009-0,013 inch Spuitdruk 50-100 bar Luchtdruk 1-2 bar Spuithoek van 20° of 40°. | Spuiten met Airless: spuitopening 0,010-0,012 inch spuitdruk 100-140 bar Spuithoek 20° of 40° |
| Verduunning | Product is gebruiksklaar. | |
| Aanbevolen droge laagdikte per laag | Droge laagdikte 70 µm Natte laagdikte 180 µm | |
| Droging | Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1 uur Kleefvrij: ca. 3,5 uur Overschilderbaar na: min. 8 uur Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer. | |
| Verwerkingscondities | Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 7°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen | |
| Reiniging gereedschap | Leidingwater | |
| Vlampunt | Niet van toepassing | |

| Overige informatie | |
|--------------------|--|
| Kleur | Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren |
| Verpakking | 2,5 liter blik |
| Opslag | Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen. |
| Houdbaarheid | 12 maanden |