

## ALGEMEEN

Omschrijving	Waterverdunbare voorstrijk voor binnen en op basis van kunstharsdispersie.	
Gebruiksdoel	Vorstrijken en opheffen van lichte zuigingsverschillen in steenachtige ondergronden (gips, beton, pleisterwerk, metselwerk e.d.) waardoor kleur- en vlekbontheid wordt tegengegaan. Betere dekking voor donkere en intense kleuren.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verhoogt dekkraft</li><li>• Zorg voor egaal resultaat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geurarm</li><li>• Dekkend</li></ul>
Kleur	Wit en Grijs	
Glans	Mat	

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Vuil, stof, poeder e.d. grondig verwijderen. Reinigen met Histor Ontvetter en afnemen met schoon water. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt vulmiddel. Na droging één of twee lagen Histor muurverf aanbrengen, afhankelijk van kleurverschil.	
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Voor bestaande verflagen is een voorstrijk normaal niet nodig. Ga je een donkere of felle kleur aanbrengen, breng dan wel eerst de Histor Perfect Finish Voorstrijk Dekkend Grijs aan, voor een goede dekking.	
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	Slecht hechtende, afbladderende verflagen verwijderen. Na het verwijderen van de lagen, de ondergrond schoonmaken met Histor Ontvetter, en afnemen met schoon water. Eventuele beschadigingen repareren met geschikt vulmiddel. Gehele muur behandelen met Histor Perfect Finish Voorstrijk Dekkend. Kies Wit voor lichte kleuren en Grijs voor felle en donkere kleuren. Na droging één of twee lagen Histor muurverf aanbrengen, afhankelijk van kleurverschil.	
Belangrijke aanwijzing	Eventuele waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Vlekdekkende voorstrijk, behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.	

## VERWERKING

Gereedschap	Gebruik een kwast voor de randen en ga er gelijk met een kleine roller overheen, om strepen te voorkomen. De grote delen doe je met een vachttroller.	
Voor gebruik	Goed roeren.	
Kwast/rollagen	Je hoeft maar één laag aan te brengen, maar zorg er wel voor dat je wel de gehele ondergrond behandelt.	
Rendement	<b>Praktisch rendement</b> Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, hetgebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.  <b>Theoretisch rendement</b> Ca. 10 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.	

## DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 6 uur.

# Perfect Finish Voorstrijk Dekkend



Augustus 2020

## REINIGING

Gereedschap

Heb je de roller of kwast (borstel) de volgende dag weer nodig, wikkel deze dan in folie of plastic (luchtdicht). Roller en kwast (borstel) niet meer nodig? Laat deze dan indrogen en doe deze bij het restafval.

## PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en  
bewaarcondities

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

Veiligheidsgegevens en  
afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 12 34, fax (0297) 54 03 66, e-mail [Info@histor.nl](mailto:Info@histor.nl), [www.histor.nl](http://www.histor.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.