

Resistol Superplamuur

Beschrijving

Resistol Superplamuur is een sneldrogende flexibele synthetische plamuur van zeer goede kwaliteit met een boterfijne samenstelling. Resistol Superplamuur laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken is goed schuurbaar, elastisch en krimpt nauwelijks. Geschikt voor het opvullen van kleine gaten en scheuren, het uitvlakken van hout en gegrond metaal.

Als men dunne lagen opbrengt, kan men meermalen per dag plamuren. Na droging, nat of droog schuurbaar. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Toepassing

Direct op nieuw hout, opgeschuurde oude verflagen, ijzer en muren. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

Kleur	: wit
Vlampunt	: niet vast te stellen
Soortelijk gewicht	: 1,9 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 83 gew. %
Uitgehard	: na ca. 5 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar	: na ca. 4-5 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 4-5 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overspuitbaar	: met nitro-cellulose of autolakken in spuitbussen na ca. 12 uur bij 20°C en 65% RV
Verpakking	: 400, 800, 2500 gram
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: kunstharsverdunning (thinner)
Conditie	: temperatuur min. 5°C
Relatieve Vochtigheid	: max. 80%
Laagopbouw	: kan meerdere malen in dunne lagen nat geplamuurd worden.
Aanbevolen laagdikte	: maximaal 800 micron
Schoonmaken gereedschap	: terpentijn

Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.