

SIKKENS BINNENLAK GRONDVERF

Verhoogt dekkraft



Een matte, vullende grondverf voor binnen op basis van acrylaathars.

Producteigenschappen	Verhoogt dekkraft voor deuren, kozijnen, trappen en plinten Uitstekende hechting op diverse ondergronden Uitstekende vulling Eenvoudig te verwerken Goed schuurbaar
----------------------	---

TOEPASSING

Toepassing	Geschikt als grondverf voor binnen op hout en over intacte verflagen. Tevens geschikt als primer voor diverse ondergronden zoals PVC, polyester, verzinkt staal, staal en ijzer.
------------	--

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Mat
Aanbevolen droge laagdikte	Onbehandeld hout = 2 lagen = 60 µm Behandeld hout = 1 laag = 30 µm

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Niet verwerken beneden 10°C of boven 30°C.
Verwerkingsmethoden/gereedschap	Acrylkwast/acrylroller
Theoretisch rendement	Ca. 12 m ² /l. bij een droge laagdikte van ca. 30 µm. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.
Droging	Droging bij 10°C: Stofdroog na 2 uur Schuurbaar na 12 uur Overschilderbaar na 12 uur Doorgehard na 8 dagen

Droging bij 20°C:
Stofdroog na 1 uur
Schuurbaar na 6 uur
Overschilderbaar na 6 uur
Doorgehard na 4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Verdunning/reiniging

Water

Opmerkingen

Voor gebruik goed roeren.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandeld hout

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Opnieuw reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
4. Zonodig plamuren met Alabastine Houtplamuur Universeel.
5. De eerste laag Sikkens Binnenlak Grondverf aanbrengen. Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken.
6. Opnieuw een laag Sikkens Binnenlak Grondverf aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken.
7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Binnenlak Hoogglans of Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurpons en stofvrij maken.

Dekkende verf- of beitslagen

1. Slechte delen volledig verwijderen met een verfschraper of grof schuren.
2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
3. De intacte laag dof schuren met korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout.
4. Beschadigingen repareren met Alabastine Houtplamuur Universeel, grotere beschadigingen repareren met Alabastine Houtreparatie.
5. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout.
6. Afwerken met 2 lagen Sikkens Binnenlak Hoogglans of Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurpons en stofvrij maken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Opmerkingen

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfstoffen niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

VEILIGHEID EN WETGEVING

Opmerkingen Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheids Informatieblad.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakkingen 0,75 l. (Wit ook in 2,5 l.)
Beschikbaarheid kleuren Wit en Grijs

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting,
Tel.: 071-3082344, E-mail: info@sikkens.nl Internet: www.sikkens-consument.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.